FUTUR ACRIL-FF

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE CON PROTECTOR DE PELÍCULA

Pintura impermeabilizante con protector de película indicado para ser utilizado en ambientes y recintos húmedos en general, y particularmente, por razones higiénicas en la industria alimentaria.

PROPIEDADES

Protege las paredes exteriores donde se aplica de la acción de la humedad y agentes atmosféricos.
Gran elasticidad de la película lo que le permite absorber contracciones y dilataciones.
Excelente adherencia sobre casi todo tipo de superficies.
Totalmente Impermeable.
Previene fisuras. Evita la aparición de grietas por cambios de temperatura.
Elevada resistencia a los cambios meteorológicos y a los ambientes agresivos y a las temperaturas sin alterar sus propiedades.
Excelente estabilidad a la luz y a los rayos UV.
Elevada resistencia a los cambios meteorológicos, a los ambientes agresivos y a las temperaturas sin alterar sus propiedades.
La membrana deja "respirar" el soporte tratado.
Contiene un protector de película que evita el deterioro de la pintura cuando el soporte está húmedo.
Fácil localización y reparación de roturas.
Forma láminas continuas sin juntas ni soldaduras.
Resistencia a los cambios de temperaturas.
Cumple los requerimientos de la Legislación vigente en materia de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, no superando los estrictos límites de emisiones para el año 2010 (Categoría A. Subcat. C: Recubrimientos de altas prestaciones de un componente. Tipo BA, II: VOCmax 2010: 40 g/l. VOCmax Producto: < 1 g/l).

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto*:	Líquido viscoso
Color*:	Blanco. Otros colores según carta
Olor:	Característico
pH:	9.0 ± 0.5
Viscosidad *:	5000-6000 cP
Tiempo de secado:	Al tacto 3 horas
Repintado:	24 Horas
Rendimiento:	1-1.5 Kg/m2
Protección contra la humedad:	Muy buena
Resistencia al frote húmedo:	>5.000 pasadas. Clase A
Solubilidad:	Soluble en agua
Presentación:	Envases de 5, 20 y 25 Kg

* Especificaciones de calidad.

Química Futura, S.L. | TLF (+34) 858991070 | www.quimicafutura.com | email: comercial@quimicafutura.com
Ctra Bailén-Motril. Salida 121. Vía de Servicio Nº 101. 3º Planta. Oficina 2. 18210 Peligros (Granada-Spain)

MODO DE USO

Aplicar con brocha, rodillo o pistola airless.
Antes de aplicar agitar bien el producto y comprobar que el soporte se encuentra limpio, seco, sin humedad residual y lo más sólido posible. En caso de material suelto o en mal estado emplear para su reparación morteros adecuados.
Para la aplicación de la primera capa diluir el producto con un 5-15% de agua. Para la segunda capa se aplica directamente tal y como viene en el envase, sin dilución.
Para eliminar grietas e imperfecciones emplear una vez aplicada la imprimación un velo de fibra de vidrio. Fijar el velo con la imprimación y aplicar las capas necesarias de producto sin diluir hasta completar el rendimiento.
Rendimiento entre 1 a 1,5 Kg/m2.
Para la limpieza de utensilios emplear agua una vez terminados los trabajos de aplicación.
Almacenar en su envase original al abrigo de las heladas, sol directo y temperaturas extremas. No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5 ºC ni por encima de 45 ºC. No aplicar con riesgo de lluvia. Aplicar en sitios con buena renovación de aire. En caso de ventilación insuficiente emplear mascarilla de protección adecuada.

APLICACIONES

Impermeabilización, protección y decoración fachadas.
De gran utilidad en todo tipo de empresas constructoras y de albañilería, aplicadores, pintores, personal de mantenimiento de grandes colectividades, reparaciones de hoteles, residencias, centros sociales, centros comerciales y deportivos, etc.
Compatible con una amplia variedad de materiales: Hormigón, mortero, cerámica, pinturas antiguas bien adheridas, etc.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos.

Química Futura, S.L. | TLF (+34) 858991070 | www.quimicafutura.com | email: comercial@quimicafutura.com
Ctra Bailén-Motril. Salida 121. Vía de Servicio Nº 101. 3º Planta. Oficina 2. 18210 Peligros (Granada-Spain)