

FUTUR ACRIL-F

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO TIXOTRÓPICO ELÁSTICO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y DECORACIÓN DE FACHADAS

Revestimiento acrílico, tixotrópico, elástico para la impermeabilización y prevención de fisuras en fachadas formulado con resinas modificadas internamente exentas de plastificantes con cargas, pigmentos y aditivos que le confieren una elevada resistencia a los cambios meteorológicos y a los ambientes agresivos.

Una vez seca la membrana creada es totalmente impermeable pero transpirable desde el interior al exterior permitiendo "respirar" el soporte tratado actuando así como una piel protectora del edificio.

PROPIEDADES

Membrana tixotrópica sin descuelgue en superficies verticales.

Gran elasticidad de la membrana permitiendo absorber contracciones y dilataciones.

Excelente adherencia sobre casi todo tipo de superficies.

Totalmente Impermeable.

Previene fisuras.

Producto exento de plastificantes.

Membrana decorativa.

Elevada resistencia a los cambios meteorológicos, a los ambientes agresivos y a las temperaturas sin alterar sus propiedades.

La membrana deja "respirar" el soporte tratado.

Fácil localización y reparación de roturas.

Forma láminas continuas sin juntas ni soldaduras.

Resistencia a los cambios de temperaturas.

Cumple los requerimientos de la Legislación vigente en materia de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, no superando los estrictos límites de emisiones para el año 2010 (Categoría A. Subcat. C: Recubrimientos de altas prestaciones de un componente. Tipo BA, II: VOCmax 2010: 40 g/l. VOCmax Producto: < 1 g/l).

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto*:	Líquido viscoso tixotrópico
Color*:	Blanco. Otros colores según carta
Olor:	Característico
Densidad a 20 °C*:	1.380 ± 0.050 g/ml
pH:	9.5 ± 0.5
Viscosidad *:	Mínimo 5000 cP
Contenido en sólidos totales:	67%
Contenido en emulsión:	> 47%
Tiempo de secado:	Al tacto 3 horas
Repintado:	24 Horas
Rendimiento:	1-1.5 Kg/m2

Índice de transmisión al vapor de agua:	18 g/m2 en 24h
Solubilidad:	Soluble en agua
Presentación:	Envases de 5, 20 y 25 Kg

* Especificaciones de calidad.

MODO DE USO

Aplicar con brocha, rodillo o pistola airless.

Antes de aplicar agitar bien el producto y comprobar que el soporte se encuentra limpio, seco, sin humedad residual y lo más sólido posible. En caso de material suelto o en mal estado emplear para su reparación morteros adecuados.

Para la aplicación de la primera capa diluir el producto con un 5-15% de agua. Para la segunda capa se aplica directamente tal y como viene en el envase, sin dilución.

Para eliminar grietas e imperfecciones emplear una vez aplicada la imprimación un velo de fibra de vidrio. Fijar el velo con la imprimación y aplicar las capas necesarias de producto sin diluir hasta completar el rendimiento.

Rendimiento entre 1 a 1,5 Kg/m2.

Para la limpieza de utensilios emplear agua una vez terminados los trabajos de aplicación.

Almacenar en su envase original al abrigo de las heladas, sol directo y temperaturas extremas.

No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5 °C ni por encima de 45 °C. No aplicar con riesgo de lluvia. Aplicar en sitios con buena renovación de aire. En caso de ventilación insuficiente emplear mascarilla de protección adecuada.

APLICACIONES

Impermeabilización, protección y decoración fachadas.

De gran utilidad en todo tipo de empresas constructoras y de albañilería, aplicadores, pintores, personal de mantenimiento de grandes colectividades, reparaciones de hoteles, residencias, centros sociales, centros comerciales y deportivos, etc.

Compatible con una amplia variedad de materiales: Hormigón, mortero, cerámica, pinturas antiguas bien adheridas, etc.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos.