FUTURFLOOR SPORT

REVESTIMIENTO BASE AGUA PARA RECUBRIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS

Pintura base agua especialmente indicada para el recubrimiento y señalización de pistas deportivas. Base agua, sin disolventes inflamables.

PROPIEDADES

Rápida y fácil aplicación.
Base agua, sin olores ni disolventes inflamables.
Buena adherencia al hormigón con una alta resistencia mecánica, resistencia a la abrasión y a los agentes químicos.
Buen poder cubriente.
Excelente resistencia al envejecimiento. Muy buena resistencia al roce y a la abrasión.
Resistente a la humedad y agua de lluvia.
Gran durabilidad. Recubrimiento elástico que permite corregir desperfectos en el soporte evitando grietas y fisuras.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto*:	Líquido viscoso
Presentación:	Cubos de plástico de 25 Kg
Colores disponibes:	Blanco, Rojo, Verde.
Densidad a 20 ºC*:	1.860 ± 0.050 Kg/L (20 ºC, ASTM D1475)
Contenido en sólidos:	62%
Viscosidad:	800-1000 cP (20 ºC, Sp4, 50 rpm)
Tiempo de secado:	30-45 minutos
Repintado:	1 Hora
Secado total:	24 horas
Rendimiento:	4-6 m2/Kg
Solubilidad:	Completamente soluble en agua
Punto de inflamación:	No inflamable.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE USO

Antes de aplicar el producto, comprobar que el soporte se encuentra limpio y sin restos de aceites, grasas, siliconas, ceras contaminantes o materiales suelos. En caso de necesitar reparación aplicar morteros de reparación adecuados.
Aplicar a Temperatura ambiente comprendida entre +5 ºC y 40 ºC. La temperatura del soporte deberá estar comprendida entre +5 ºC y 40 ºC. El soporte deberá estar seco y con humedad relativa Agitar antes de usar con agitador eléctrico (300-400 rpm) un mínimo de 1 minuto hasta alcanzar un producto homogéneo.
Se aplica a brocha, rodillo o pistola airless. En la primera capa diluir el producto un 5-10% con agua como

Química Futura, S.L. | TLF (+34) 858991070 | www.quimicafutura.com | email: comercial@quimicafutura.com
Ctra Bailén-Motril. Salida 121. Vía de Servicio Nº 101. 3º Planta. Oficina 2. 18210 Peligros (Granada-Spain)

imprimación. El resto de capas aplicar el producto sin diluir.
Rendimiento:4-6 m2/Kg
Tiempo de secado:30-45 minutos
Repintado:1 Hora
Secado total:24 horas
No aplicar con riesgo de lluvia o humedad relativa superior a 80%.
Almacenar en su envase original al abrigo de las heladas, sol directo y temperaturas extremas.
Aplicar en sitios con buena renovación de aire. En caso de ventilación insuficiente emplear mascarilla de protección adecuada.
Para la limpieza de utensilios emplear agua antes de que el producto seque. Una vez que el producto haya endurecido solo podrá eliminarse por medios mecánicos.

APLICACIONES

De gran utilidad en todo tipo de empresas constructoras, contratas de reparaciones rápidas, albañilería en general, mantenimiento de comunidades, reparación y restauración de pistas deportivas, centros recreativos, polideportivos, etc.
De aplicación como:
Pintura de recubrimiento y señalización de líneas de pistas deportivas.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos.

Química Futura, S.L. | TLF (+34) 858991070 | www.quimicafutura.com | email: comercial@quimicafutura.com
Ctra Bailén-Motril. Salida 121. Vía de Servicio Nº 101. 3º Planta. Oficina 2. 18210 Peligros (Granada-Spain)